

# TECHNICKÝ LIST



## DEKASEAL 1512 & 1517

### Charakteristika:

**Dekaseal 1512 a 1517** jsou stříkatelné, jednosložkové, plastově-elastické těsnicí hmoty na butylové bázi, které mohou být přelakovány a které jsou bez aromatických rozpouštědel. Tyto výrobky tvoří suchou „kuži“. **Dekaseal 1512 a 1517** se používají v karavanu, obytných vozech a RV výrobní odvětví.

### Oblast použití:

- Těsnění drážek
- Utěsnění spojů hrany na hranu
- Utěsnění překrytí a spojovacích spár ve stavebnictví
- Těsnění v kovu, ventilačním systému, motorových vozidlech, vozíků, kontejnerů a strojním stavebnictví
- Pro uložení a těsnění mezi rámy oken (kov, dřevo) a zdiva
- Utěsnění mezi prefabrikovanými komponenty
- Pro plech ohraničující komíny
- Při instalaci a natěračské práce, a pro všechny typy stavebních prvků

### Vlastnosti:

- Bez aromatických rozpouštědel
- Dobrá chemická odolnost
- Přebytek Dekaseal 1512 a 1517 může být odstraněn pomocí ředidla Dekalin VD2
- Velmi dobrá odolnost vůči UV záření a stárnutí
- Lze přelakovat
- Obecně dobrá přilnavost na různých podkladech bez použití předčištění
- Lze použít v rozmezí teplot -30 ° C až +100 ° C

### Lepení:

Obecně Dekaseal 1512 a 1517 drží dobře i bez předčištění na čistém, suchém, prachu a mastnoty zbaveném podkladu z hliníku, nerez ocele, pozinkované ocele, zinku, mědi, mosazi, práškovou barvou stříkaném kovu, většiny lakovaných kovových povrchů, skla, PVC, polyesteru (GRP), malovaném a lakovaném dřevě atd. Žádné přilnavosti bude dosaženo na polyethylenu, polypropylenu a Teflonu ® bez zvláštního zacházení. Pro neuvedené podklady a další informace kontaktujte Dekalin.

# TECHNICKÝ LIST

## Návod na použití

Dekaseal 1512 a Dekaseal 1517 může být aplikován pomocí ruční pistole nebo pistole na stlačený vzduch. Při použití stlačeného vzduchu je nezbytný tlak 3-5 baru. Při vyplňování drážek a bodů, které mají být utěsněny, dejte pozor na vznik vzduchových bublin. Odpaření rozpouštědla může vyvolat lehké smršťování v průběhu sušení. Viditelné body a drážky můžou být urovnaný po aplikaci stěrkou nebo prstem namočeným v běžném čisticím prostředku. "Kůže" se vytvoří během 1 - 2 hodin. Vytvrzení trvá 2 až 3 dny, v závislosti na objemu drážky.

## TECHNICKÁ DATA:

| Vlastnost         | Hodnota                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Barva             | 1512 šedobílá, 1517 černá                                        |
| Základní materiál | Butylová pryž, umělé pryskyřice, minerální plniva a rozpouštědla |
| Konzistence       | Pastovité                                                        |
| Vytvrzení         | Emise rozpouštědel                                               |
| Hustota při 20°C  | 1500 kg/m <sup>3</sup>                                           |
| Bod vzplanutí     | < 27°C                                                           |
| Viskozita         | 2500mPa.s                                                        |
| Teplotní odolnost | -30 až +100°C                                                    |
| Chemická odolnost | Voda, zředěné kyseliny, louhy, UV záření, počasí                 |
| Aplikační teplota | +5 až +35°C                                                      |

## Skladování

Dekaseal 1512 a 1517 jsou mrazuvzdorné. Skladovací teplota musí být mezi + 10 ° C a + 30 ° C. Výrobky by měly být chráněny před přímým slunečním zářením a horkem. Jestliže se uchovávají v chladu a suchu v neotevřených originálních obalech lze skladovat až jeden rok v závislosti na obalu.

## Balení

310 ml kartuše, 560 ml salámy (a krabici po 12ti kusech), jiné balení na vyžádání