

TECHNICKÝ LIST



DEKAPHON 958

Charakteristika:

Dekaphon 958 je ekologický nátěr na vodní bázi, vyvinutý k ochraně podvozku proti korozi a ošterkování. Po vysušení může být přelakován (všemi) konvenčními 2K akrylovými laky a také laky na vodní bázi (doporučujeme test compatibility). Poté, co produkt úplně vyschne, zůstává trvale elastický film, který chrání podvozek proti korozi, ošterkování, silniční soli a nabízí dobrou ochranu proti různým klimatickým podmínkám.

Oblast použití:

Dřevěné podlahové panely
Překližkové desky
Kryty kol
Boční zástěrky
Rám

Vlastnosti:

Produkt na vodní bázi
Rychleschnoucí
Přátelský k životnímu prostředí
Vynikající impregnace dřeva
Ochrana proti ošterkování
Velmi dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům, stříkáci vodě a oděru

Přilnavost:

Obecně přilne Dekaphon 958 velmi dobře bez předčištění na čisté, suché, prachu a mastnoty zbavené podklady. Před aplikací je doporučeno provést zkoušky přilnavosti. Pro další informace kontaktujte prodejce Dekalin.

TECHNICKÝ LIST

Návod na použití:

Dekaphon 958 může být aplikován štětcem, nízko- nebo vysokotlakým zařízením. Nástřik se doporučuje systémem Airless s teplotou produktu mezi +15°C a +20°C. Potřísněné povrchy a špinavé zařízení lze čistit v „čerstvém“ stavu vodou. Otevřené plechovky je třeba ihned po aplikaci znovu uzavřít.

TECHNICKÁ DATA:

Vlastnost	Hodnota
Barva	Černá
Základní materiál	Syntetická disperze, voda, minerální plniva, aditiva
Konzistence	Elastický film
Vytvrzení	emise vody
Hustota při 20°C	1300 kg/m ³
Obsah pevných částic	63% váhy
Ředidlo	Voda (max 3%)
Viskozita (20°C, sp4 V-0,5/10)	7500 mPa.s
Použití	±0,4 kg/m ² ≈ ±0,46l/m ² pro 400µm mokré vrstvy
Suchý na dotyk	Cca 45 min.
Zaschnutí	Cca týden
Teplotní odolnost	-25°C až +100°C
Odolnost proti	Voda, otěr, plíseň
Bod vzplanutí	<21°C
Odstranitelnost	Voda

Skladování

Dekaphon 958 není mrazuvzdorný (nesmí se skladovat ani přepravovat pod + 5 °C). Skladovací teplota musí být mezi + 10 ° C a + 30 ° C. Balení by mělo být chráněno před přímým slunečním světlem a teplem. Jestliže se uchovávají v chladu a suchu v neotevřených originálních obalech lze skladovat po dobu nejméně 12 měsíců

Balení

Litrová plechovka, jiné balení na vyžádání